

1. OMSCHRIJVING

O **ISOVIT AD 25** is een 100% waterige silicaat primer. Het hoog gehalte aan alkaliteit voorkomt de vorming van schimmels en algen.

O **ISOVIT AD 25** heeft een kleurloos mineraal mat uitzicht

2. GEBRUIKSGBIED

O **ISOVIT AD 25** is speciaal ontworpen om de hechting tussen de ondergrond en de silicaatverf **ISOVIT REV SP** te bevorderen, waardoor de opname van de verf uniform wordt en het risico van kleurvlekproblemen in de uiteindelijke verf wordt verminderd.

O **ISOVIT AD 25** kan binnen en buiten worden aangebracht op hydraulische ondergronden, natuursteen, spuitpleister, gipsplaat en baksteen. Het mag niet worden aangebracht op metaal plastic hout en recente schilderijen

3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Poederproduct	Waarde
Kleur	Kleurloos
Aantal lagen	1
Theoretisch rendement	1 l/12 a 14 m ² /laag
Verdunningsmiddel	Water
Reinigingsverdunner	Water
Droog om aan te raken	= 3 uur
Overschilderen	8 tot 10 uur
Vluchtige organische stoffen (Richtlijn 2004/42/EG)	EU-grenswaarde voor dit product: (cat. A/g):50 g/l 2007; 30 g/l 2012. Dit product bevat maximaal 29 g/l

4. TOEPASSING

a) Voorbereiding van ondergronden

De ondergronden moeten vrij zijn van stof, ontmantelingsmiddelen, afbrokkelende of onstabiele materialen, uitslag, alsmede elk type materiaal dat de normale hechtingsvoorwaarden beïnvloedt.

Controleer bij oude ondergronden de hechting door de beschadigde plaatsen opnieuw aan te brengen.

Op ondergronden die eerder met organische verf zijn geverfd, borstelen en wassen om alle bestaande verf te verwijderen.

Als het substraat verontreinigd is met schimmels of algen, breng dan een reinigingsoplossing ISOVIT AD 41 aan om deze te verwijderen.

Bescherm alle glas- en aluminiumoppervlakken alvorens te schilderen.

b) Voorbereiding

Schud het product totdat het volledig gehomogeniseerd is. **Aanbrengen zonder verdunning**

c) Toepassing

Breng een laag aan op de ondergronden met een borstel of een anti-pigmentroller.

Indien een betere dekkraft vereist is, bijvoorbeeld op niet-homogene ondergronden, is het raadzaam de verhouding van 1 volume water met 1 volume *ISOVIT REV SP* en 1 volume *ISOVIT AD 25* te gebruiken.

d) Beperkingen

De temperatuur van de steun moet 3 °C boven de dauwtemperatuur liggen, maar mag niet te heet zijn als gevolg van blootstelling aan zonlicht.

O *ISOVIT AD 25* mag niet worden toegepast bij omgevingstemperaturen en ondergrondtemperaturen lager dan 10 °C, hoger dan 30 °C en relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70 %.

e) Bijkomende raadgevingen

Voeg geen andere producten toe en *ISOVIT AD 25* moet worden toegepast zoals het in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden.

5. VERPAKKING EN GELDIGHED

Verpakking

Emmers van 15 l op met plastic beklede pallets van 33 emmers.

Geldigheid

24 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen.

6. HYGIENE EN VEILIGHEID

(ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT)

- Irritatie voor de ogen, luchtwegen en huid;
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
- Adem geen stof in
- Aanraking met de huid en de ogen vermijden
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen;
- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen;
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst.