

1. OMSCHRIJVING

O *ISOVIT AD 26* is een gekleurde silicaat primer. Chromatische regulator van substraten

2. GEBRUIKSGBIED

O *ISOVIT AD 26* is speciaal ontworpen om de hechting en gelijkmatige absorptie tussen de ondergrond en de *ISOVIT REV SL* afwerking te bevorderen. De hoge alkaliteit voorkomt de vorming van schimmels en algen en werkt tevens als kleurregulator, waardoor vlekken worden voorkomen.

O *ISOVIT AD 26* kan buiten en binnen worden aangebracht op hydraulische ondergronden, natuursteen, spuitpleister, gipsplaat en baksteen. Het mag niet worden aangebracht op metaal, plastic, hout en recente schilderijen.

3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Poederproduct	Waarde
Kleur	Consulteer kleurenkaart
Dichtheid (bij 23 °C)	1,35 ± 0,03 kg/m ³
Aantal lagen	1
Theoretisch rendement	1 l/10 a 12 m ² /laag
Verdunningsmiddel	Water
Reinigingsverdunner	Water
Droog om aan te raken	= 3 uur
Overschilderen	8 tot 10 uur
Vluchtige organische stoffen (Richtlijn 2004/42/EG)	EU-grenswaarde voor dit product: (cat. A/g):70 g/l 2007; 40 g/l 2010. Dit product bevat maximaal 40 g/l

4. TOEPASSING

a) Voorbereiding van ondergronden

De ondergronden moeten vrij zijn van stof, ontmantelingsmiddelen, afbrokkelende of onstabiele materialen, uitslag, alsmede elk type materiaal dat de normale hechtingsvoorwaarden beïnvloedt.

De nieuwe hydraulische ondergronden moeten voldoen aan de minimale wachttijd van 14 dagen.

Bij oude ondergronden de hechting op de cohesie controleren, beschadigde plekken herstellen en te werk gaan zoals beschreven voor cementgebonden steunen

Op ondergronden die eerder met organische verf zijn geverfd, borstelen en wassen om alle bestaande verf te verwijderen.

Als de ondergrond verontreinigd is met schimmels en algen, gebruik dan reinigingsoplossing **ISOVIT AD 41** om deze te verwijderen.

Alvorens te schilderen moeten alle glas- en aluminiumoppervlakken worden beschermd

b) Voorbereiding

Schud het product totdat het volledig gehomogeniseerd is. **Aanbrengen zonder verdunning**

c) Toepassing

Breng een laag aan op de ondergronden met een borstel of een anti-pigmentroller.

d) Beperkingen

De temperatuur van de steun moet 3 °C boven de dauwtemperatuur liggen, maar mag niet te heet zijn als gevolg van blootstelling aan zonlicht.

O **ISOVIT AD 26** mag niet worden toegepast bij omgevingstemperaturen en ondergrondtemperaturen lager dan 5 °C, hoger dan 30 °C en relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75 %. De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 7 °C.

e) Bijkomende raadgevingen

Voeg geen andere producten toe en **ISOVIT AD 26** moet worden toegepast zoals het in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden.

5. VERPAKKING EN GELDIGHEID

Verpakking

Emmers van 15 l op met plastic beklede pallets van 33 emmers.

Geldigheid

24 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen.

6. HYGIENE EN VEILIGHEID

(ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT)

- Irritatie voor de ogen, luchtwegen en huid;
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
- Adem geen stof in
- Aanraking met de huid en de ogen vermijden
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen;
- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen;
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst.